

RX C-02

HS Clear Premium 2+1 акриловый лак HS

Reoflex

Двухкомпонентный акриловый лак с высоким сухим остатком. Предназначен для окраски металлических и пластиковых деталей автомобиля. Обеспечивает хорошую защиту от ультрафиолета, стойкий к механическому воздействию.

Плотность: 1,0 г/см³. Фасовка: 0,5 л, 1 л, 5 л.

ВOC: 560 г/л.



RX C-02
RX H-02



4h/20°C



16"-19"/20°C
RX T-01, RX T-02
10-15%



Ø1,3-1,5 mm
P = 2,0-4,0 bar
x1,5-2=40-50 мкм



10'



16h/20°C
30'/60°C



12'

Подложки, подготовка поверхности

Базовое покрытие – выдержка 15 мин

Применение

	По объёму	По весу
Смешивание компонентов:		
акриловый лак HS RX C-02	100 мл	100 г
отвердитель RX H-02	50 мл	49 г
разбавитель для акриловых ЛКМ RX T-01, RX T-02	10 мл	9 г
Жизнеспособность	4 часа при +20°C	
Вязкость распыления (ВЗ-4)	16"-19" при +20°C	
Диаметр сопла	1,3-1,5 мм	
Давление	2,0-4,0 атм	
Число слоёв	1,5-2	
Рекомендуемая толщина	50-60 мкм	
Теоретический расход	1 литр продукта на 8,1 м ² (50 мкм)	
Температура	+15°C - +30°C	
Относительная влажность воздуха	до 75%	

Сушка

Воздушная сушка при +20°C	16 часов
Форсированная сушка при +60°C	30 мин
Инфракрасная сушка	12 мин

Срок годности _____ 24 месяца