

2K HS Прозрачный лак Антискреч

Прозрачный лак на основе высококачественных акриловых смол с высоким содержанием сухого остатка согласно требованиям ЕС по содержанию VOC. Лак обладает технологией «Reflow» (устойчив к микроцарапинам). Произведен на основе новых акриловых смол, обладающих легким нанесением, высокой стойкостью к воздействию ультрафиолета, превосходной стойкостью к механическим, атмосферным и химическим воздействиям. Прост и удобен в применении, хорошая полируемость и отличный блеск. Может смешиваться в пропорциях 2:1 с MS отвердителем и 3:1 с HS. Также может использоваться для частичной и полной окраски, окраски коммерческого транспорта и мотоциклов.

Расход: 6-8 м² / л

Цвет	прозрачный		
Смешивание	2:1с MS отвердителем и 3:1 с HS отвердителем по объему		
Отвердитель	2K MS отвердитель нормальный, медленный 2K HS отвердитель нормальный, медленный		
Разбавители	2K нормальный, 2K медленный - 5%-10% В случае добавления MS отвердителя смешивание с разбавителем не требуется.		
Вязкость при нанесении (20 С)	18 - 20 с 4 мм DIN		
Нанесение	Давление при нанесении	Дюза	Количество слоев
Окрасочный пистолет с верхним расположением бачка	2 - 2,5 бар	1,2 - 1,4 мм	1 - 2
Жизнеспособность	1 - 6 ч в зависимости от отвердителя		
Толщина слоя / сухой пленки	40 - 50 мкм		
Время выдержки	5 – 10 мин между слоями		
Время сушки	От пыли	На отлип	Полная полимеризация
Температура поверхности 20 С	25 - 30 мин.	6 - 8 ч	24 ч
Температура поверхности 60 С ИК-сушка	5 мин	30 мин	1 ч

Условия нанесения: температура от + 10 С и относительная влажность воздуха до 75%