

2К- Грунт- наполнитель для пластика

Быстросохнувший, хорошо заполняющий поры грунт-наполнитель для пластиковых деталей. Поверх него можно наносить полиэфирные материалы и любые 1К- и 2К-краски. Расход: 10 - 11 м ² /л при толщине 25 мкм.				
Цвет	Темно-серый (прибл. RAL 7011)			
Соотношение при смешивании	4:1			
Отвердитель	2К-отвердитель Vgulex быстродействующий			
Разбавитель	2К-разбавитель быстрый или нормальный 5-10%			
Вязкость при нанесении (20 С)	16 - 18с 4мм DIN			
Нанесение	Давление при нанесении	Дюза	Количество слоев	
Окрасочный пистолет с верхним расположением бачка	2 - 2,5 бар	1,3 - 1,4 мм	1 - 2	
Жизнеспособность	4 - 5 ч			
Толщина слоя / сухой пленки	20 - 30 мкм			
Время выдержки	10 мин. между слоями			
Время сушки		От пыли	На отлип	Полная полимеризация
При температуре 20 С		25 - 30 мин	120 мин	
При температуре 60 С		10 - 15 мин	20 - 30 мин	
Рекомендации:				
Условия нанесения: температура не менее +10 С , относительная влажность воздуха не более 80%.				