



MOBIHEL®

Advanced Car Refinishing



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

MOBIHEL 2K бесцветный лак 2:1 V5

Применение: для ремонта легковых автомобилей, отделочной окраски кузовов автобусов, грузовиков, а также окраски различных металлических предметов. Покрытие отличается отличной механической и химической стойкостью, быстрым высыханием и высокой степенью блеска. Покрытие обеспечивает долговременную защиту слоя базовой эмали.

Подложка: - MOBIHEL База

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!



MOBIHEL®

Advanced Car Refinishing



	MOBIHEL 2K отвердитель 7700 (18 - 27°C) MOBIHEL 2K отвердитель 7750 (5 - 18°C) Смешивание объемное Жизнеспособность = 4 час/20°C
	MOBIHEL 2K бесцветный лак 2:1 V5 = 100 г MOBIHEL 2K отвердитель 7700, 7750 = 52 г
	1,3 – 1,4 мм 2 – 4 бар в зависимости от типа пистолета 2 слоя = 50 - 60 мкм
	Между слоями: 5 - 10 мин/20°C Перед печной сушкой: 10 - 15 мин/20°C
	20°C = 16 час 60°C = 30 мин (температура окрашиваемого предмета)
	8 – 12 мин на которких волнах
	2K материалы реагируют с влагой, поэтому все смесительные емкости и инструменты должны быть абсолютно сухими. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %!
	5 года 20°C

8/2014

2/2



Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.,
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija •
T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10 • info@helios.si •
www.helios-mobihel.si