



# Изолятор Barrier Primer

RX P-08

Изолятор предназначен для создания барьерного слоя при окраске термопластичных покрытий, блокирует воздействие агрессивных растворителей. Готов к применению. Перед нанесением последующих покрытий Изолятор не шлифуют.

EU/2004/42 Cat II B (e) VOC 640 g/l, VOC limit 840 g/l

Цвет: серый

Фасовка: 0,5 л



### Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка матирующим полотном красного цвета, обезжиривание

### Пропорции смешивания

Изолятор RX P-08 - готовый к применению материал

**Не разбавлять!**

### Нанесение

Диаметр сопла . . . . .	1,4-1,6 мм
Давление . . . . .	2,0-4,0 бар
Число слоёв . . . . .	1
Толщина одного слоя . . . . .	25 мкм
Температура . . . . .	от +15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха . . . . .	до 75%

### Сушка

Воздушная сушка при +20°C . . . . . 30 мин

**Очистку оборудования производить только растворителями на основе изопропилового или этилового спиртов!**

**Последующие покрытия:** Распыляемая шпатлёвка RX F-05, акриловые грунты, эпоксидный грунт

Срок годности . . . . . 12 месяцев



Не разбавлять!



Ø 1,4-1,6 мм  
P=2,0-4,0 бар  
x1



30'/20°C