

RX P-04

Washprimer CF

фосфатирующий грунт CF



Однокомпонентный быстросохнущий фосфатирующий антикоррозионный грунт. Обеспечивает высокий уровень коррозионной защиты и хорошую адгезию со сталью, алюминием, оцинкованным металлом. Не содержит хроматов. Цвет: серый. Плотность: 1,0 г/см³. Фасовка: 0,8л. VOC: 730г/л.



18°-23°/20°C
RX T-01
20-30%



Ø1,4-1,6 mm
P=2,0-4,0 bar



3-5'



45°/20°C
20°/60°C



7'



P320-P400



P600-P1000

Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240 или абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание

ПЭ шпатлевка – обработка абразивом P240, обезжиривание

Сталь, алюминий, оцинкованная и нержавеющая сталь – обезжиривание, обработка абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание

Применение

	По объему	По весу
Смешивание компонентов:		
фосфатирующий грунт RX P-04	100 мл	100 г
разбавитель для акриловых ЛКМ RX T-01, RX T-02	40 мл	35 г
Вязкость распыления (ВЗ-4)	18"-23" при +20°C	
Диаметр сопла	1,4-1,6 мм	
Давление	2,0-4,0 атм	
Число слоев	1-2	
Теоретический расход	1 литр продукта на 17 м ² (30 мкм)	
Температура	+15°C - +30°C	
Относительная влажность воздуха	до 75%	

Сушка

Воздушная сушка при +20°C	45 мин
Форсированная сушка при +60°C	20 мин
Инфракрасная сушка	7 мин

Обработка

Сухое шлифование	абразив P320-P400
Шлифование с водой	абразив P600-P1000

Последующие покрытия

Акриловые грунты, акриловые эмали, базовые эмали

НЕЛЬЗЯ НАНОСИТЬ ПЭ-ШПАТЛЁВКИ!

Срок годности	12 месяцев
---------------	------------