



2К-НС-Прозрачный лак Премиум

2К-НС-Прозрачный лак Премиум изготовлен на основе высококачественных акриловых смол. Высокая стойкость к воздействию ультрафиолета, прекрасный блеск и растекаемость, стабильность на вертикальных плоскостях. Оптимальная твердость и минимальная усадка. Возможность применение без разбавителя, в 1 и 1,5 слоя. Многоцелевое использование: полная покраска, частичная, точечный ремонт. Отличная полируемость и просыхание на всю глубину.

| | | | |
|--|--|-----------------|-----------------------------|
| Цвет | прозрачный | | |
| Смешивание | 2:1 | | |
| Отвердитель | 2К-Отвердитель Brulex | | |
| Разбавители | | | |
| Вязкость при нанесении (20 С) | 15-16 s 4 мм DIN | | |
| Нанесение | Давление при нанесении | Дюза | Количество слоев |
| Окрасочный пистолет с верхним расположением бачка | 2 -2,5 бар | 1,3-1,4 мм | 1-1,5 |
| Жизнеспособность | 3 ч | | |
| Толщина слоя / сухой пленки | 50 мкм | | |
| Время выдержки | 5-10 мин. между слоями и 10-15 окончательная | | |
| Время сушки | От пыли | На отлип | Полная полимеризация |
| Температура поверхности 20 С | 30 мин. | 12 ч | 24 ч |
| Температура поверхности 60 С | 5 мин. | 30-40 мин. | 2 ч |
| ИК-сушка | 12 - 15 мин. | | |
| Важные указания | | | |
| Условия нанесения: температура от + 10 С и относительная влажность воздуха до 75% | | | |