

1K Наполнитель мульти - адгезионный грунт высокого качества. Предназначен для незначительного ремонта поверхности, прошлифованной до голого металла. Используется как подложка для шпатлевки или грунта-наполнителя. Также возможно устранение мелких дефектов, царапин и сколов, перед окраской.

		<p>Подложка Возможно нанесение как на металл, так и на старое лакокрасочное покрытие</p> <p>Очистка Предварительно очистить поверхность Silikonentferner Brulex</p> <p>Особенности Отличная адгезия, хорошая наполняющая способность, быстрое высыхание, низкий расход. Идеальная подложка для шпатлевки и наполнителя. Возможна окраска 1K и 2K покрытиями Brulex</p>	
Цвет Степень глянца		Белый, серый Матовый	
Подготовка		Энергично встряхивать в течении 10-15 секунд	
Нанесение		Проверить распыление Наносить с расстояния 20-30 см 2-3 слоя, толщина сухого слоя 50-60 микрон	
Межслойная сушка		3-5 минут	
После использования		Перевернуть баллон очистить сопло давлением воздуха во избежание засорения	
Время высыхания: Сушка		От пыли	5 мин
		На отлип	10 мин
		Шлифование Дальнейшая окраска	30 мин
Обработка		Шлифование по сухому P 400 - P 500	
		Шлифование по мокрому P 800	
Условия нанесения		Не наносить при температуре ниже +10°C и влажности выше 80%	
Хранение		Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке, срок хранения не менее 2 лет	
Содержание сухого остатка		Содержание сухого остатка 840 g/l	
Безопасность		Перед применением ознакомится с инструкцией	

Данная информация основана на опыте производителя. Однако ее нельзя считать окончательной. При малейшем нарушении вышеописанных условий нанесения и использования – производитель не гарантирует результат.