

**Краска Mix Специальный черный (готовая черная)**

<b>Смешивание</b>	2К-MS-отвердитель Brulex – 20% и Разбавитель для базы – 40%		
<b>Вязкость при нанесении (20 С)</b>	19 s/4 мм DIN		
<b>Нанесение</b>	<b>Давление при нанесении</b>	<b>Дюза</b>	<b>Количество слоев</b>
<b>Окрасочный пистолет с верхним расположением бачка</b>	2 - 2,5 бар / HVLP	1,3 - 1,4 мм	2
<b>Толщина слоя / сухой пленки</b>	15 - 25 мкм		
<b>Время выдержки</b>	5 - 10мин. между слоями 20 - 30мин. окончательная выдержка		
<b>Подложки, пригодные для нанесения</b>	- 1К грунты, отшлифованные. «По мокрому» абразивом P800-P1000, «по сухому» P320-P400 - Старое отвержденное лакокрасочное покрытие, отшлифованное абразивом P320-P400 - 2К- порозаполнители Brulex, отшлифованное абразивом P320-P400		