

RX P-05

Plastic Primer грунт по пластмассе

Reoflex®

Однокомпонентный грунт предназначен для улучшения адгезии лакокрасочного покрытия к поверхности пластмасс. Цвет: прозрачный, серый. Плотность: 0,9 г/см³. Фасовка: 0,5л. ВОС: 810 г/л.



Ø1,3-1,4 мм
P=2,0-4,0 bar
x1=5-10 мм



Не требует
разбавления



10/20°C

Подложки, подготовка поверхности

Пластмасса – обезжирить, нагреть до +60°C, обезжирить, обработать абразивным материалом Scotch-Brite серый, обработать средством для удаления силикона RX N-02

Применение

Грунт по пластмассе RX P-05T/S - готовый к применению материал.

НЕ ТРЕБУЕТ РАЗБАВЛЕНИЯ!

Вязкость распыления (ВЗ-4)	13"-14"	при +20°C
Диаметр сопла	1,3-1,4 мм	
Давление	2,0-4,0 атм	
Число слоев	1	
Рекомендуемая толщина	5-10 мкм	
Теоретический расход	1 литр продукта на 25 м ²	(5 мкм)
Температура	+15°C - +30°C	
Относительная влажность воздуха	до 75%	

Сушка

Воздушная сушка при +20°C _____ 10 мин

Последующие покрытия

Грунт Plastic Plus 5+1 (RX P-06)

Пластифицированные акриловые эмали, базовые эмали

Срок годности _____ 24 месяца