

RX C-05

MS Clear Optim 2+1 акриловый лак Optim

Reoflex®

Двухкомпонентный акриловый лак со средним сухим остатком. Может применяться при окраске металлических и пластиковых деталей автомобиля. Обеспечивает хорошую защиту от ультрафиолета, стоек к царапинам. Не требует разбавления!

Плотность: 1,0г/см³. Фасовка: 0,5л и 1л.

ВOC: 580 г/л.



RX C-05
RX H-05



4л/20°C



16"-19"/20°C
не требует
разбавления



Ø 1,3-1,5 mm
P = 2,0-4,0 bar
x2=40-50 мкм



10'



12h/20°C
30/60°C



12'

Подложки, подготовка поверхности

Базовое покрытие – выдержка 15 мин

Применение

Смешивание компонентов:	По объему	По весу
акриловый лак 2+1 RX C-05	100 мл	100 г
отвердитель RX H-05	50 мл	50 г

НЕ ТРЕБУЕТ РАЗБАВЛЕНИЯ!

Жизнеспособность	4 часа при +20°C
Вязкость распыления (ВЗ-4)	16"-19" при +20°C
Диаметр сопла	1,3-1,5 мм
Давление	2,0-4,0 атм
Число слоев	2
Рекомендуемая толщина	40-50 мкм
Теоретический расход	1 литр продукта на 7,5 м ² (50 мкм)
Температура	+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха	до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C	12 часов
Форсированная сушка при +60°C	30 мин
Инфракрасная сушка	12 мин

Срок годности _____ 24 месяца