

## 2К - Матовый лак

**2К-Матовый лак** на основе высококачественных синтетических смол.  
Рекомендуется для окрашивания матовых поверхностей и восстановления заводского покрытия на пластиковых частях автомобиля. Может использоваться совместно с эластификатором

**Рекомендуется избегать толстых слоев**

<b>Цвет</b>	прозрачный		
<b>Смешивание</b>	2 : 1 по объему		
<b>Отвердитель</b>	2К-Отвердитель для акриловых материалов Brulex		
<b>Разбавители</b>	2К-разбавитель Brulex около 10%		
<b>Вязкость при нанесении (20 С)</b>	18-20 с 4 мм DIN		
<b>Нанесение</b>	<b>Давление при нанесении</b>	<b>Дюза</b>	<b>Количество слоев</b>
<b>Окрасочный пистолет с верхним расположением бачка</b>	2 - 2,5 бар	1,3 - 1,4 мм	2
<b>Жизнеспособность</b>	4 - 6 ч		
<b>Толщина слоя / сухой пленки</b>	40 - 50 мкм		
<b>Время выдержки</b>	5 – 10 мин. между слоями		
<b>Время сушки</b>	<b>От пыли</b>	<b>На отлип</b>	<b>Полная полимеризация</b>
<b>Температура поверхности 20 С</b>	30 мин.	12 ч	24 ч
<b>Температура поверхности 60 С ИК-сушка</b>	5 мин.	30 мин. 12 - 15 мин.	2 ч

**Условия нанесения:** температура от + 10 С и относительная влажность воздуха до 75%