

HS Clear D323

HS Лак

Назначение продукта

Применяется для создания высококачественного прозрачного покрытия с отличными визуальными эффектами. Характеризуется высокой степенью глянца.

Технические характеристики

Срок хранения: 24 месяца

VOC: 540-560 г/л (2004/42/CE - VOC>420)

Плотность: 1,0 г/см³

Цвет: прозрачный

	Подготовка поверхности Базовые эмали.		
	Пропорции смешивания HS Лак D323 100 мл 100 г HS Отвердитель D220 50 мл 50 г Uni Разбавитель D110 10 мл 10 г		
	Вязкость готовой смеси	Время жизни	
	18 секунд ВЗ-4 при 20°C	4 часа при 20°C	
	Окрасочный пистолет HVLP 1,3-1,4 мм 2 бар на входе Количество слоев: 1,5-2 Толщина покрытия: 50 микрон		
	Окрасочный пистолет 1,3-1,4 мм 4 бар на входе Количество слоев: 1,5-2 Толщина покрытия: 50 микрон		
	Межслойная выдержка 10-15 минут при 20°C Выдержка перед сушкой при +60°C и ИК-сушкой - 15 минут		
	Сушка 12 часов при 20°C 30 минут при 60°C		
	Инфракрасная сушка Короткие волны: 12 минут		

При ремонтной окраске пластмасс в HS Лак D323 добавляется Пластификатор D101 (см. стр.13).

После сушки, при необходимости, HS Лак можно отполировать.

Перекрасить поверхность без промежуточного шлифования можно в течение 24 часов.

Лакокрасочные материалы могут оказывать раздражающее воздействие на слизистую оболочку. Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты. Рекомендации по безопасности, указанные в листе-вкладыше и листе безопасности должны соблюдаться.

Данные предназначены для информационных целей. Сведения могут быть изменены по усмотрению разработчика.