

RX C-03

MS Clear Express 2+1 быстросохнущий лак MS



Двухкомпонентный быстросохнущий акриловый лак. Применим для точечного и поддетального ремонта металлических и пластиковых деталей автомобиля. Обеспечивает хорошую защиту от ультрафиолета, стоек к царапинам. Плотность: 1,0г/см³. Фасовка: 1л и 5л. VOC: 580 г/л.



RX C-03
RX H-03



6h/20°C



16"-19"/20°C
не требует
разбавления



Ø1,3-1,5 mm
P = 2,0-4,0 bar
K2=40-50 мкм



10'



6h/20°C
20/60°C



7'

Подложки, подготовка поверхности

Базовое покрытие – выдержка 15 мин

Применение

Смешивание компонентов:	По объему	По весу
акриловый лак Экспресс 2+1 RX C-03	100 мл	100 г
отвердитель RX H-03	50 мл	50 г

НЕ ТРЕБУЕТ РАЗБАВЛЕНИЯ!

Жизнеспособность	3 часа при +20°C
Вязкость распыления (ВЗ-4)	16"-19" при +20°C
Диаметр сопла	1,3-1,5 мм
Давление	2,0-4,0 атм
Число слоев	2
Рекомендуемая толщина	40-50 мкм
Теоретический расход	1 литр продукта на 7,5 м ² (50 мкм)
Температура	+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха	до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C	6 часов
Форсированная сушка при +60°C	20 мин
Инфракрасная сушка	7 мин

Срок годности _____ 24 месяца