

## 2К-Грунт-наполнитель EP "мокрый по мокрому"

<b>Область применения</b>	2К-эпоксидный грунт-наполнитель - бесхроматный грунт на основе эпоксидных смол. Отличается высокой химической и антикоррозионной стойкостью, что позволяет использовать его как для коммерческого, так и для пассажирского транспорта. Прекрасный розлив и короткое время выдержки перед окрашиванием.			
<b>Расход</b>	9 - 10 м <sup>2</sup> /л			
<b>Цвет</b>	Бежево-серый (приблизительно RAL7032)			
<b>Соотношение при смешивании</b>	EP-отвердитель Brulex - 2:1 EP-разбавитель Brulex - 10%-15%			
<b>Вязкость при нанесении (20 С)</b>	18 - 20 с 4 мм DIN, без воздуха 40-50 мм DIN			
<b>Нанесение</b>	<b>Давление при нанесении</b>	<b>Дюза</b>	<b>Количество слоев</b>	
<b>Окрасочный пистолет с верхним расположением бачка</b>	2 - 2,5 бар	1,2 - 1,6 мм	1 - 2	
<b>Толщина слоя / сухой пленки</b>	25 - 50 мкм			
<b>Время выдержки</b>	10 мин. между слоями			
<b>Время сушки</b>	<b>Между слоями</b>	<b>От пыли</b>	<b>До окрашивания</b>	<b>Полная полимеризация</b>
<b>При температуре 20 С 2:1 с эпоксидным разбавителем</b>		10-15 мин	30-45 мин	
<b>При 60 С</b>				60 мин
<b>Рекомендации</b>	<p><b>Внимание! После смешивания компонентов необходима выдержка 15мин.</b>  Условия обработки:  температура не менее +10 С, относительная влажность воздуха не более 80%.</p>			