

1К – Грунт для пластика - специальный адгезионный грунт для пластика. Предназначен для окрашивания внешних зеркал, бамперов и других пластмассовых частей автомобиля. Идеально подходит для окрашивания деталей из твердых пластмасс

		<p>Подложка Высокая адгезия к пластикам ABS, EMT, EP-Laminate, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR hard, PUR soft, PVC/</p> <p>Очистка Предварительно очистить поверхность Brulex Silikonentferner или очистителем для пластика Brulex.</p> <p>Особенности Превосходная адгезия Быстрая сушка Прозрачно серебристый цвет позволяет осуществлять контроль за толщиной слоя Высокая эластичность</p>				
<p>Цвет Степень глянца</p>	<p>Прозрачно-серебристый</p>					
<p>Подготовка</p>		<p>Энергично встряхивать в течении 10 -15 секунд</p>				
<p>Нанесение</p>		<p>Проверить распыление Наносить с расстояния 20-30 см 2-3 тонких слоя, толщина сухого слоя 3-5 микрон</p>				
<p>Межслойная сушка</p>		<p>2-3 минуты между каждым слоем</p>				
<p>После использования</p>		<p>Перевернуть баллон, очистить сопло давлением воздуха во избежание засорения</p>				
<p>Время высыхания: Сушка</p>		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>На отлип</td> <td>5 -10 мин</td> </tr> <tr> <td>До окраски</td> <td>10 мин</td> </tr> </table>	На отлип	5 -10 мин	До окраски	10 мин
На отлип	5 -10 мин					
До окраски	10 мин					
<p>Условия нанесения</p>	<p>Не наносить при температуре ниже +10°C и влажности выше 80%</p>					
<p>Хранение</p>	<p>Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке. Срок хранения в плотно закрытой оригинальной упаковке не менее 2 лет</p>					
<p>Содержание сухого остатка</p>	<p>Содержание сухого остатка 840 g/l</p>					
<p>Безопасность</p>	<p>Перед применением ознакомиться с инструкцией</p>					

Данная информация основана на опыте производителя. Однако ее нельзя считать окончательной. При малейшем нарушении вышеописанных условий нанесения и использования – производитель не гарантирует результат.