

RX F-04

Acryl Filler 3+1 акриловый грунт 3+1



Универсальный двухкомпонентный акриловый грунт-выравниватель с высокими изолирующими свойствами.

Цвет: серый, белый, черный. Плотность: 1,7 г/см³. Фасовка: 0,5л и 1л. VOC: 500 г/л.

RX F-04
RX H - 14

1h/20°C

25°-30°/20°C
RX T-01
5-10 %Ø1,6-2,0 mm
P=2,0-4,0 bar

5'

30°/60°C
3h/20°C

12'

P320-400

P600-P1000

Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240 или абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание

ПЭ шпатлевка – обработка абразивом P240, обезжиривание

Сталь, алюминий, оцинкованная и нержавеющая сталь – обезжиривание, Washprimer CF 1+1 или EP primer

Применение

Смешивание компонентов:	По объему	По весу
акриловый грунт 3+1 RX F-04 G/W/B	100 мл	100 г
отвердитель RX H-14	33 мл	18 г
разбавитель для акриловых ЛКМ RX T-01, RX T-02	8 мл	5 г
Жизнеспособность	1 час при +20°C	
Вязкость распыления (ВЗ-4)	25"-30" при +20°C	
Диаметр сопла	1,6-2,0 мм	
Давление	2,0-4,0 атм	
Число слоев	2-3	
Рекомендуемая толщина	60-200 мкм	
Теоретический расход	1 литр продукта на 8 м ² (100 мкм)	
Температура	+15°C - +30°C	
Относительная влажность воздуха	до 75%	

Сушка

Воздушная сушка при +20°C	3 часа
Форсированная сушка при +60°C	30 мин
Инфракрасная сушка	15 мин

Обработка

Сухое шлифование	абразив P320-P400
Шлифование с водой	абразив P600-P1000

Последующие покрытия

Акриловые эмали, базовые эмали, алкидные эмали

Срок годности _____ 24 месяца