

BRULEX

2K-HS Прозрачный Лак-Ультра Премиум



- Универсальный прозрачный 2K лак для окраски легкового транспорта
- Рекомендуется для одностадийного окрашивания
- Простое смешивание и простое применение
- Очень высокий сухой остаток и отличное просыхание
- Устойчив к механическому и химическому воздействию
- Обладает хорошим глянцем, отличным растеканием
- Отличная защита от УФ излучения

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- Соотношение 2 :1 с любым 2K отвердителем Brulex
- Одностадийное нанесение
- Возможна ускоренная сушка
- Воздушная сушка в течении ночи / 20°C
- Пригоден для технологии быстрого ремонта

BRULEX

2K-HS Прозрачный Лак-Ультра Премиум

ПОДЛОЖКА:

- базовые краски Brulex
- 2K эмали Brulex отшлифованные
- отверждённое, отшлифованное старое лакокрасочное покрытие


ПРИМЕНЕНИЕ:

Стандартная система ремонта:
Окраска деталей / Частичная окраска / Полная окраска.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ ОЧИСТКА:



Необходимо производить предварительную обработку!



2:1 2K-Отвердитель Brulex
19-21 с. / DIN 4мм / 20°C

Жизнеспособность 1-2 ч.



Использовать индивидуальные средства защиты. См. рекомендации по технике безопасности.




Обычный пистолет
1.2-1.4 мм
1.8 – 2.5 бар входное давление
1-1,5 = 55 - 65 мкм

Важные указания:

- 1,5 слоя = один тонкий проход + один нормальный проход до растекания **без промежуточной выдержки!**
- Внимание! При повышении температуры материала вязкость уменьшается, при понижении температуры материала – соответственно, возрастает
- Не делайте выдержку перед температурной сушкой в комбинированных окрасочно-сушильных камерах.



HVLP 1,3 -1,4 мм
0,7 бар давление распыления
1-1,5 = 55 - 65 мкм



5 – 10 мин. / 18 – 22°C
Окончательная выдержка (в зависимости от толщины слоя и воздушного потока) перед температурной сушкой



Воздушная сушка – 12 часов/20°C
или
25-30 мин. / 60-65°C
температура поверхности



10-15 минут коротковолнового излучения
или 15-20 минут средневолнового излучения.

Температура вспышки:	Содержание нелетучих компонентов:		Содержание органических растворителей (VOC):	Удельный вес:
29°C	52,9 весовых%	51,0 объемных%	277 г/л	0,99 г/см.куб.
Меры предосторожности: <ul style="list-style-type: none"> Класс 3 VbF (Руководство по работе с огнеопасными жидкостями): нет; виды опасности: легковоспламеняющийся Все продукты должны быть утилизированы в соответствии с требованиями организации по защите окружающей среды.		Очистка инструментов: После работы очистить инструменты 2K растворителем Brulex		
Теоретический расход: <ul style="list-style-type: none"> 9-10 м²/литр при толщине сухой пленки 50 микрон 		Важные указания: <ul style="list-style-type: none"> 2K HS прозрачный Лак Ультра Премиум может быть использован в сочетании с : <ul style="list-style-type: none"> - матирующей добавкой Brulex - эластифицирующей добавкой Brulex. Время сушки, соответственно, изменится. Можно наносить повторно в течение 24 часов без промежуточного шлифования Учитывать тот факт, что для нагрева комбинированных окрасочных камер требуется дополнительное время 		
<p>Двухкомпонентные лакокрасочные материалы вступают в реакцию с влагой. Поэтому все инструменты, смесительные емкости и т.д. должны быть абсолютно сухими.</p> <p>Готовые для нанесения лакокрасочные материалы, содержащие изоцианаты, могут оказывать раздражающее воздействие на слизистую оболочку, в частности, органов дыхания, и вызывать нежелательные реакции.</p> <p>При вдыхании паров или лакокрасочного тумана возникает опасность сенсibilизации. При работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты, необходимо тщательно соблюдать все меры предосторожности, связанные с использованием лакокрасочных материалов, содержащих растворители.</p> <p>В частности, нельзя вдыхать лакокрасочный туман и пары. Людей, страдающих аллергией, астмой, а также заболеваниями дыхательных путей, не следует привлекать к работе с лакокрасочными материалами, содержащими изоцианаты.</p> <p>Продукт предназначен для профессионального использования.</p> <p>Информация, содержащаяся в этом документе, тщательно отбиралась и классифицировалась нами. Эти данные соответствуют современному уровню наших знаний и предназначены только для информационных целей. Мы не несем ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет ее соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность данной информации, включая патенты, торговые марки и авторские права, защищена. Все авторские права защищены. Соответствующий паспорт безопасности вещества и предостережения, помещенные на этикетке продукта, должны соблюдаться.</p> <p>Мы оставляем за собой право вносить поправки и/или полностью заменять всю или части этой информации по своему личному усмотрению без уведомления и признания своей ответственности. Все условия, изложенные в данном пункте, должны соответственно соблюдаться и при других вносимых в будущем изменениях и поправках.</p>				

BRULEX

2K-HS Прозрачный Лак-Ультра Премиум

Выбор 2K отвердителей BRULEX

	локальный ремонт одиночные детали	средний объем	большие поверхности
Brulex 2000 Быстрый	+	-	-
Brulex 2000 Standard	+/-	+	+/-
Brulex 2000 Медленный	+/-	+/-	+

Для корректного выбора отвердителя и растворителя готовой смеси, необходимо учитывать все факторы, такие как:

- температура детали и воздуха
- влажность воздуха
- воздухообмен
- объем окрашивания
- тип сушки

- Продукт предназначен для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом документе, тщательно отбиралась и классифицировалась нами. Эти данные соответствуют современному уровню наших знаний и предназначены только для информационных целей. Мы не несем ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет ее соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность данной информации, включая патенты, торговые марки и авторские права, защищена. Все авторские права защищены. Соответствующий паспорт безопасности вещества и предостережения, помещенные на этикетке продукта, должны соблюдаться.

Мы оставляем за собой право вносить поправки и/или полностью заменять всю или части этой информации по своему личному усмотрению без уведомления и признания своей ответственности. Все условия, изложенные в данном пункте, должны соответственно соблюдаться и при других вносимых в будущем изменениях и поправках.