

# Техническая информация

## ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Серия Luxury – авторемонтные материалы премиум-класса с уникальными свойствами.

### КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Высококачественная шпаклёвка на полиэфирной основе  
Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.

Арт. 897258 ( пакет 0,45 л )

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественная быстросохнущая доводочная полиэфирная шпатлевка для кузовного ремонта. Идеально подходит как для нанесения на большие поверхности, так и для быстрого кузовного ремонта. Можно применять в качестве наполнительной шпатлевки. Обладает отличной адгезией ко всем металлическим поверхностям, алюминию, оцинкованной стали. Хорошо шлифуется, не забивает абразив, благодаря очень низкому содержанию растворителя (30 г/л) просыхает равномерно и полностью, что исключает просадку материала и подложки в дальнейшем.

- Можно шлифовать через 15 минут после нанесения ( при  $t$  поверхности  $20^{\circ}\text{C}$  )
- Не забивает абразива
- Очень лёгкий процесс нанесения и обработки.
- Легко перемешивается и наносится на большие площади
- Обладает свойством самовыравнивания.

Цвет - Светло - зеленый .

Плотность - 1,27 кг/л.

### СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

ВОС для смеси = 30 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.В/2) определяет граничные значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

**Шпатлевка** обладает хорошей адгезией к различным поверхностям:

- Сталь и Алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
- Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная.
- Прошлифованные стекло-полиэфирные ламинаты (GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки.
- Старые лакокрасочные покрытия в хорошем состоянии.

**ВНИМАНИЕ:** Шпатлевку не следует наносить на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.

## ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |            |           |     |             |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|-----|-------------|---|
|   | <b>Применение</b><br>Доводочная полиэфирная шпатлёвка для кузовного ремонта.                                                                                                                                                                                                                           |                             |            |           |     |             |   |
|  | <table><tr><td><b>Пропорции смешивания</b></td><td><b>вес</b></td></tr><tr><td>шпатлевка</td><td>100</td></tr><tr><td>отвердитель</td><td>2</td></tr></table> <p>Компоненты мешать до момента получения однородного цвета. Перемешивать аккуратно, чтобы избежать образования воздушных пузырьков.</p> | <b>Пропорции смешивания</b> | <b>вес</b> | шпатлевка | 100 | отвердитель | 2 |
| <b>Пропорции смешивания</b>                                                         | <b>вес</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |            |           |     |             |   |
| шпатлевка                                                                           | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |            |           |     |             |   |
| отвердитель                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |            |           |     |             |   |
|  | <b>Толщина слоя</b><br>Шпатлевку можно наносить несколькими тонкими слоями. Каждый слой должен затвердеть. Шлифовать перед нанесением очередного слоя. Не превышать общей толщины слоя - 3 мм.<br>Жизнеспособность смеси 4-6 мин при 20°C.                                                             |                             |            |           |     |             |   |
|  | <b>Время отверждения</b><br>15 - 20 минут при 20°C.<br>Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения                                                                                                                                                                                 |                             |            |           |     |             |   |
|  | <b>Инфракрасная сушка IR</b><br>5÷8 мин на кв. Не превышать температуры 80°C. На основаниях из оцинкованной стали 60°C.<br><b>Внимание:</b> После нанесения шпатлевки перед началом сушки подождать около 5 минут.                                                                                     |                             |            |           |     |             |   |
|  | <b>Шлифование</b><br>- черновое Р 100-180<br>- финишное Р180-Р280                                                                                                                                                                                                                                      |                             |            |           |     |             |   |

## ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

На шпатлевку можно наносить:

- 2-компонентную полиэфирную шпатлевку
- 2-компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку
- 2-компонентные акриловые грунты
- 2-компонентные эпоксидные грунты
- 2-компонентные реактивные грунты

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости или выцветанию ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2К следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпатлевки.

Внимание: В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

## ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытых емкостях в сухом и прохладном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть!  
Отвердитель оберегать от перегрева!

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Шпатлевка - 12 месяцев от даты производства.

Отвердитель для полиэфирной шпатлевки - 18 месяцев от даты производства.

Вся информация основывается на тщательных лабораторных исследованиях. Однако, мы не несем ответственности за конечные результаты при неправильном хранении или неправильном применении нашей продукции, а также за работу, которая не соответствует профессиональным правилам.