



# Акриловый грунт аэрозоль

## Acryl Sealer Spray

RX F-02



Однокомпонентный акриловый грунт в аэрозольном баллоне предназначен для выравнивания и изоляции ремонтируемых участков.

EU/2004/42 Cat II B(e) VOC 620 g/l, VOC limit 840 g/l

Цвет: серый, чёрный

Номинальный объём: 520 мл



### Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240 или матирующим полотном красного цвета, обезжиривание

ПЭ шпатлёвка - обработка абразивом P240, обезжиривание

Алюминий, оцинкованная сталь, чёрная и нержавеющая сталь – обезжиривание, Фосфатирующий грунт CF RX P-04 или Эпоксидный грунт RX P-03

**Перед применением баллон встряхнуть!**

### Нанесение

Дистанция . . . . .	20-25 см
Число слоёв . . . . .	2-3
Межслойная выдержка . . . . .	3-5 мин
Толщина одного слоя . . . . .	20-30 мкм
Температура . . . . .	+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха . . . . .	до 75%

### Сушка

Воздушная сушка при +20°C . . . . . 15 мин

### Сушка

Сухое шлифование . . . . . абразив P320-P500

Шлифование водой . . . . . абразив P800-P1000

**Последующие покрытия:** акриловые эмали, алкидные эмали, базовые эмали

Срок годности . . . . . 24 месяца



5'



x 2-3



3'-5'



15'/20°C



P320-P500



P800-P1000