



Шпатлёвка с микростекловолокном Putty Glass Micro Fiber

RX S-15



Полиэфирная двухкомпонентная шпатлёвка с наполнителем в виде микростекловолокна. Обеспечивает простоту и комфорт нанесения, обладает отличительной заполняющей способностью, механической прочностью и эластичностью. Может применяться для устранения крупных и средних повреждений кузова. Имеет высокую адгезию к различным типам поверхности, в том числе оцинкованной стали. EU/2004/42 Cat II B(b) VOC 120 g/l, VOC limit 250 g/l

Цвет: зелёный



Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие - обезжиривание, обработка абразивом P240, обезжиривание.

Алюминий, чёрная, оцинкованная и нержавеющая сталь - обезжиривание, обработка абразивом P80-120 или полотном красного цвета, обезжиривание.

Не наносить на старые термопластичные покрытия!

Не наносить на фосфатирующие грунты!

Пропорции смешивания

Шпатлёвка с микростекловолокном RX S-15 100 г

Отвердитель RX H-42 2-3 г

Нанесение

Жизнеспособность 4-5 мин при +20°C

Рекомендуемая толщина до 5 мм

Температура +15°C - + 30°C

Относительная влажность воздуха до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C 20-30 мин

Обработка

Сухое шлифование абразив P80-P240

Последующие покрытия: шпатлёвка универсальная, шпатлёвка мелкодисперсная, фосфатирующие грунты, эпоксидные грунты, акриловые грунты

Срок годности 12 месяцев



100:2-3



4'-5'/20°C



20'-30'/20°C



P80-P240



P180-P280