

2К-Эпоксидный грунт-наполнитель				
Область применения	2К-эпоксидный грунт-наполнитель представляет собой бесхроматный грунт на основе эпоксидных смол с высокой химической и антикоррозионной стойкостью позволяющий использовать его в качестве грунта-наполнителя.			
Расход	5 - 6 м2 /л			
Цвет	Бежево-серый (прибл. RAL7032)			
Разбавители	Пропорция смешивания 2:1 с EP-отвердителем EP-разбавитель Brulex. Добавить: 10%			
Вязкость при нанесении (20С)	18 - 20 с 4 мм DIN, без воздуха 40-50 мм DIN			
Нанесение	Давление при нанесении	Дюза	Количество слоев	
Окрасочный пистолет с верхним расположением бачка	2 - 2,5 бар	1,5 - 1,8 мм	2 - 3	
Толщина слоя / сухой пленки	Праймер: 40 - 50 мкм Наполнитель: ~100 мкм			
Время выдержки	10 мин. между слоями			
Время сушки	Между слоями	От пыли	На отлип	Полная полимеризация
При температуре 20С 2:1 с эпоксидным разбавителем	10 - 15 мин	20-30 мин	60 мин	
При 60С			20-30 мин	
Рекомендации	Условия обработки: температура не менее +10 С, относительная влажность воздуха не более 80%. Стабильность при хранении в плотно закрытой оригинальной таре: не менее 2 лет.			