

Однокомпонентное структурное покрытие предназначено для окраски бамперов, наружных молдингов, элементов боковых зеркал и других пластиковых деталей автомобиля. Характеризуется коротким временем сушки, отличной адгезией к поверхностям из пластика (кроме полиэтилена PE), простотой применения, устойчивостью к механическим и атмосферным воздействиям. Позволяет восстановить повреждённую структуру поверхности детали. Продукт может быть перекрыт лаками и эмальями. При перемешивании материала возможно характерное "похрустывание". Цвет: чёрный. Плотность: 1,0 г/см³. Фасовка: 1 л. VOC: 580 г/л.



20°-25°/20°C
RX T-01, RX T-02
10-20%

Ø1,6-1,8 mm
P = 2,0-4,0 bar
x2=40 мкм

10'

2h/20°C

Подложки, подготовка поверхности

Пластмасса – обезжиривание, обработка абразивом P400 или абразивным материалом Scotch-Brite серый, обезжиривание

Применение

	По объёму	По весу
Смешивание компонентов:		
структурное покрытие RX P-07	100 мл	100 г
разбавитель для акриловых ЛКМ RX T-01, RX T-02	20 мл	18 г
Вязкость распыления (ВЗ-4)	20"-25" при +20°C	
Число слоёв	2	
Рекомендуемая толщина	40 мкм	
Температура	+15°C - +30°C	

Сушка

Воздушная сушка при +20°C _____ 2 часа

Срок годности _____ 24 месяца