

## 2К-НС Прозрачный лак Ультра

Лак на основе высококачественных акриловых смол, с высоким содержанием сухого остатка согласно требованиям ЕС по содержанию VOC. Подходит для полного и частичного окрашивания. Имеет высокую стойкость к воздействию ультрафиолета, превосходную стойкость к механическим, атмосферным и химическим воздействиям. Прост и удобен в применении, хорошо полируется.

**Расход:** 10-12 м<sup>2</sup> / л

<b>Цвет</b>	прозрачный		
<b>Смешивание</b>	2 : 1 по объему		
<b>Отвердитель</b>	Полная окраска: HS-Отвердитель или HS Отвердитель медленный Частичное окрашивание: HS-Отвердитель или HS-Отвердитель быстрый		
<b>Разбавитель</b>	10% - 15% 2К-Растворитель Reactiv; 2К-Растворитель медленный		
<b>Вязкость при нанесении (20 С)</b>	20 - 22 s 4 мм DIN		
<b>Нанесение</b>	<b>Давление при нанесении</b>	<b>Дюза</b>	<b>Количество слоев</b>
<b>Окрасочный пистолет с верхним расположением бачка</b>	2,5 - 3 бар	1,3 - 1,4 мм	1,5
<b>Жизнеспособность</b>	1- 2,5 ч в зависимости от отвердителя		
<b>Толщина слоя / сухой пленки</b>	50 - 60 мкм		
<b>Время выдержки</b>	5 – 10 мин между слоями		
<b>Время сушки</b>	<b>От пыли</b>	<b>На отлип</b>	<b>Полная полимеризация</b>
<b>Температура поверхности 20 С</b>	30 мин	12 ч	24 ч
<b>Температура поверхности 60 С ИК-сушка</b>	5 мин	30 мин	2 ч

**Условия нанесения:** температура от + 10 С и относительная влажность воздуха до 75%