

Reactive primer CF D345

Реактивный грунт CF

Назначение продукта

Применяется для антакоррозионной защиты деталей кузова автомобиля из различных металлов (сталь, алюминий, оцинкованная сталь). Не содержит хроматов.

Технические характеристики

Срок хранения: 12 месяцев

VOC: 750 г/л (2004/42/EC - VOC<780)

Плотность: 1,0 г/см³

Цвет: серый

	Подготовка поверхности Обезжирить поверхность Смывкой силикона D123. Старое ЛКП, сталь, алюминий, оцинкованную сталь, шпатлевку шлифовать абразивным материалом P240. Обезжирить Смывкой силикона D123.		
	Пропорции смешивания Реактивный грунт CF D345 100 мл Реактивный активатор CF D225 100 мл 100 г 90 г		
	Вязкость готовой смеси 16 секунд ВЗ-4 при 20°C Время жизни 8 часов при 20°C		
	Окрасочный пистолет HVLP 1,3-1,4 мм 2 bar на входе Количество слоев: 2 Толщина покрытия: 10 микрон		
	Окрасочный пистолет 1,3-1,4 мм 4 bar на входе Количество слоев: 2 Толщина покрытия: 10 микрон		
	Межслойная выдержка 5 минут при 20°C		
	Сушка 15 минут при 20°C		
Последующие покрытия Двухкомпонентные выравнивающие грунты DUR.			

Категорически запрещается наносить на поверхность, покрытую Реактивным грунтом CF, полизэфирные шпатлевки, продукты на основе эпоксидных смол.

Если Реактивный грунт CF не был перекрыт двухкомпонентными выравнивающими грунтами более 12 часов при +20°C, поверхность необходимо заматировать абразивным материалом типа Scotch-Brite серого цвета.

Лакокрасочные материалы могут оказывать раздражающее воздействие на слизистую оболочку. Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты. Рекомендации по безопасности, указанные в листе-вкладыше и листе безопасности должны соблюдаться. Данные предназначены для информационных целей. Сведения могут быть изменены по усмотрению разработчика.