

Добавка 2К-активатор

Служит для ускорения сушки 2К-автоэмалей и прозрачных лаков.
Улучшает полируемость покрытия после сушки при нанесении в условиях низких температур.

Цвет	прозрачный		
Смешивание	до 5%		
Отвердитель			
Разбавители			
Вязкость при нанесении (20 С)	При добавлении вязкость уменьшится		
Нанесение	Давление при нанесении	Дюза	Количество слоев
Окрасочный пистолет с верхним расположением бачка			
Жизнеспособность	2-4 часа		
Толщина слоя / сухой пленки			
Время выдержки	5 - 10 мин. между слоями		
Время сушки	От пыли	На отлип	Полная полимеризация
Температура поверхности 20 С	30 мин	12 ч	24 ч
Температура поверхности 60 С	5 мин	30 мин	2 ч
Условия нанесения: температура от + 10 С и относительная влажность воздуха до 75%			

Подходит для частичного ремонта.