

## 2K-HS-Express

<b>Область применения</b>	<p>Лак предназначен для быстрого высококачественного ремонта. Может быть отполирован после 15 мин. сушки при 60 С. Возможно применение без разбавителя. Так же подходит для точечного ремонта.</p> <p>Превосходная стойкость к механическим атмосферным и химическим воздействиям, отличный глянец и высокая тиксотропность. Прост и удобен в применении не желтеет со временем, высококачественная защита покрытия от неблагоприятного воздействия окружающей среды.</p>		
<b>Расход</b>	6-8 м <sup>2</sup> / л		
<b>Цвет</b>	Прозрачный		
<b>Отвердители</b>	Пропорция смешивания 3:1 с 2K-HS отвердителем для акриловых материалов Brulex		
<b>Разбавители</b>	От 0 до 15% в случае необходимости		
<b>Вязкость при нанесении (20С)</b>	14 - 16 с 4 мм DIN		
<b>Нанесение</b>	<b>Давление при нанесении</b>	<b>Дюза</b>	<b>Количество слоев</b>
<b>Окрасочный пистолет с верхним расположением бачка</b>	2 - 2,5 бар	1,3мм	2
<b>Жизнеспособность</b>	2 часа		
<b>Толщина слоя / сухой пленки</b>	40 - 50 мкм		
<b>Время выдержки</b>	5 - 7 мин. между слоями		
<b>Время сушки</b>	<b>От пыли</b>	<b>На отлип</b>	<b>Полная полимеризация</b>
<b>При температуре поверхности 20С</b>	10 - 12 мин	15 - 20 мин	4 час
<b>При температуре поверхности 60С</b>	5 мин	10 мин	30 мин
<b>ИК-сушка</b>		8 – 10 мин	
<b>Рекомендации</b>	Условия нанесения: температура от +10 С, относительная влажность воздуха не более 75%.		