

**RX F-02**

# Acryl Sealer акриловый грунт

**Reoflex**

**Однокомпонентный акриловый грунт-выравниватель.**  
**Цвет: серый, черный. Плотность: 1,5 г/см<sup>3</sup>. Фасовка: 1 кг.**  
**ВОС: 570 г/л.**



25°-30°/20°С  
 RX T-01  
 15-25%



Ø 1,6-1,8 mm  
 P = 2,0-4,0 bar



5'



15/60°С  
 30/20°С



P320-400



P600-P1000

## Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240 или абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание

ПЭ шпатлевка – обработка абразивом P240, обезжиривание

Сталь, алюминий, оцинкованная и нержавеющая сталь – обезжиривание, Washprimer CF 1+1 или EP primer

## Применение

Смешивание компонентов:	По объему	По весу
акриловый грунт RX F-02 G/B	100 мл	100 г
разбавитель для акриловых ЛКМ RX T-01, RX T-02	25 мл	15 г
Вязкость распыления (ВЗ-4)	25"-30" при +20°С	
Диаметр сопла	1,6-1,8 мм	
Давление	2,0-4,0 атм	
Число слоев	2-3	
Рекомендуемая толщина	60-150 мкм	
Теоретический расход	1 литр продукта на 8 м <sup>2</sup> (100 мкм)	
Температура	+15°С - +30°С	
Относительная влажность воздуха	до 75%	

## Сушка

Воздушная сушка при +20°С	30 мин
Форсированная сушка при +60°С	15 мин

## Обработка

Сухое шлифование	абразив P320-P400
Шлифование с водой	абразив P600-P1000

## Последующие покрытия

Акриловые эмали, базовые эмали, алкидные эмали

Срок годности	24 месяца
---------------	-----------