

2K-MS Brilliant Прозрачный лак

2K-MS Brilliant Прозрачный лак на основе высококачественных синтетических смол с отличными наполняющими свойствами.

Высокая стойкость к воздействию ультрафиолета, прекрасный блеск и стабильность на вертикальных плоскостях. Возможность применения без разбавителя.

Превосходная стойкость к механическим, атмосферным и химическим воздействиям.

Прост и удобен в применении. Не желтеет со временем, хорошо полируется.

Расход: 6-8 м² / л

Цвет	прозрачный		
Смешивание	2 : 1 по объему		
Отвердитель	2K-Отвердитель для акриловых материалов Brulex.		
Разбавители	2K от 0 до 10% в случае необходимости		
Вязкость при нанесении (20 С)	18 - 20 с 4 мм DIN		
Нанесение	Давление при нанесении	Дюза	Количество слоев
Окрасочный пистолет с верхним расположением бачка	2 - 2,5 бар	1,3 - 1,4 мм	1 - 2
Жизнеспособность	4 - 6 ч		
Толщина слоя / сухой пленки	40 - 50 мкм		
Время выдержки	5 - 10мин. между слоями		
Время сушки	От пыли	На отлип	Полная полимеризация
Температура поверхности 20С	30 мин.	12 ч	24 ч
Температура поверхности 60С	5 мин.	30 мин.	2 ч
ИК-сушка		12 - 15 мин.	

Условия нанесения: температура от + 10С, относительная влажность воздуха до 75%