


AL316

Износостойкий лак (SR)

Описание	AUTOLUX® SR Clearcoat, AL316 2К акрил-уретановый лак, предназначенный для восстановления заводских покрытий автомобиля, обладающий высокой износостойкостью и устойчивостью к появлению царапин. Обладает исключительной простотой нанесения, обеспечивая при этом великолепную растекаемость и глянец.		
Материалы	Лак: Отвердитель:	AL316 Autolux SR Лак AL522 Autolux HS Быстрый отвердитель	
Подготовка поверхности	Смотрите техническую информацию по нанесению базовой эмали Autolux ALBC. Максимальне время выдержки эмали перед наесением лака AL316 составляет 24 часа. Если вы планируете нанести лак по истечении времени, превышающего 24 часа, тщательно заматируйте поверхность и нанесите свежий слой базовой эмали Autolux ALBC . Перед нанесением лака AL316 протрите поверхность базовой эмали липкой салфеткой.		
Пропорция смешивания	 Autolux Лак SR AL316 Autolux HS Отвердитель AL522 Время жизни:		По объему: 2 части 1 часть 2 - 3 часа
Краско-распылитель	Конвенциональный: HVLP:	 Сопло 1.3 – 1.4 мм, рабочее давление 40 - 45 psi (2.7 - 3.1 bar) Сопло 1.3 – 1.4 мм, рабочее давление 25 – 30 psi (1.7 – 1.8 bar) Смотрите рекомендации производителя	
Нанесение	 2 слоя (50 – 55 мкм толщина покрытия)		
Межслойная сушка	 5 – 10 минут при 20°C		
Сушка	Воздушная 20°C Принудительная:	От пыли: Монтажная прочность Оклейка Полировка 50°C Полировка	30 – 60 минут 4 часа 8 часов 12 часов 20 - 30 минут 2 часа после остывания
Внимание: Проводите очистку оборудования сразу после нанесения с использованием разбавителя Autolux или любого другого подходящего разбавителя. Утилизацию отходов необходимо осуществлять в соответствии с требованиями местного законодательства			
VOC Информация Европейский союз ограничивает для этого материала (продукт категории: IIB.c) содержание VOC (ЛОС) в готовой смеси 840г/литр. Содержание VOC (ЛОС) в готовой к применению смеси не превышает 840 г/л			

Настоящие материалы предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего. Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала (MSDS).

Торговая марка AUTOLUX® и логотип AUTOLUX® принадлежат PPG Industries Ohio, Inc.© 2019. PPG Industries. Все права защищены.
ООО «ППГ Индастриз», 117587, Москва, Варшавское шоссе 118, корпус 1, Тел.: 8 (495) 213- 31- 07