



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http: //www.chamaeleon-produktion.de

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ЛАК HS ОПТИМАЛ

Артикул:	171555
Назначение/Использование:	Автомобильная лакокрасочная продукция / Прозрачное базовое покрытие
Описание:	Быстросохнущий бесцветный акриловый лак с высоким содержанием нелетучих частиц. Подходит для полного и локального ремонта автомобиля. Применение в системе база – лак.

Характеристика:

- Плотность при 20 °С – 0,98 кг/л
- Хорошая химическая и механическая стойкость
- Короткое время сушки
- Легкость полировки
- Оптимальный глянец
- Превосходная растекаемость

Сопутствующие продукты:

Отвердитель к лаку HS

Использование и безопасность:







Только для профессионального использования. Вся информация, содержащаяся в данном издании, основана на опыте и знаниях производителя. Рекомендовано использовать данную техническую информацию для достижения качественного результата. При использовании необходимо обеспечить безопасность труда. Избегать попадания на кожу и в глаза. Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. При работе использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Подготовка и очистка поверхности:

Подложка: поверхности с нанесенным базовым покрытием.

Подготовка поверхности: После шлифования необходимо удалить с поверхности все загрязнения, в том числе продукты шлифования.

ВОС для смеси 581 г/л

Соотношение	Вязкость	Нанесение	Сушка		
					
Лак HS Оптимал/ Отвердитель к лаку HS 100:50 по объему жизнеспособность смеси 2 часа при 20 °С	17-18 секунд при 20°C FORD 4	1,3 – 1,4 мм обычный пистолет 2 – 4 bar давление 2 - количество слоев 25–30 мкм/слой толщина сухой пленки 10-12 м²/л укрывистость	между слоями необходимо выдержать не менее 5 – 10 минут	<u>при 20 °С</u> монтажная прочность - 7 ч, до полного высыхания – 12 часов <u>при 60 °С</u> время сушки – 30 мин	30 минут при 60 °С

Примечания:

- Влажность влияет на компоненты лака, следовательно, оборудование для нанесения лака должно быть абсолютно сухим. Закройте контейнер с отвердителем сразу после использования.
- Не используйте при относительной влажности выше 70%.
- Не используйте при температуре ниже + 10 ° С. В таком случае сушить в покрасочной камере

Хранение:

Хранить продукт в проветриваемом помещении вдали от прямого воздействия солнечных лучей, при температуре от + 5°C до + 30°C. Гарантийный срок в закрытой оригинальной упаковке - 24 месяца с даты изготовления.

Дата: 07 Июня 2016

Данная редакция заменяет все выпущенные ранее версии.

За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, обращаться к поставщику: info@chamaeleon-produktion.de

Информацию о безопасности ищите в Паспорте Безопасности.