

# Elastic additive D101

## Пластификатор

### Назначение продукта

Применяется в качестве добавки для улучшения эластичности HS и UHS материалов DUR при окраске пластиковых деталей.

### Технические характеристики

Срок хранения: 36 месяцев

VOC: OK

Плотность: 1,0 г/см<sup>3</sup>

	Пропорции смешивания					
	UHS Грунт W-W D505		UHS Грунт D541		HS Лак D323	
	100 мл	100 г	100 мл	100 г	100 мл	100 г
Пластификатор D101	10 мл	10 г	20 мл	20 г	20 мл	20 г
HS Отвердитель D220	28 мл	19 г	30 мл	18 г	60 мл	60 г
Uni Разбавитель D110	28 мл	19 г	30 мл	18 г	12 мл	12 г

Пластификатор добавляется в UHS Грунт W-W в количестве 10% от основы, в UHS Грунт и HS Лак - в количестве 20%.

При добавлении Пластификатора в материал соотношение готовой смеси (с добавкой) к требуемому отвердителю и разбавителю не меняется. Сушка при +60°C, ИК-сушка и время жизни пластифицированных материалов остаются прежними. Время сушки при +20°C увеличивается в два раза.

Лакокрасочные материалы могут оказывать раздражающее воздействие на слизистую оболочку. Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты. Рекомендации по безопасности, указанные в листе-вкладыше и листе безопасности должны соблюдаться.

Данные предназначены для информационных целей. Сведения могут быть изменены по усмотрению разработчика.