

2К АКРИЛОВЫЙ ЛАК HS

HAS-5161 ANTI-SCRATCH



Описание продукта

2К HS прозрачный акриловый лак с повышенной сопротивляемостью атмосферным и механическим воздействиям (ANTI-SCRATCH) и улучшенными характеристиками.

Предназначен для ремонтной окраски кузова автомобиля в качестве верхнего защитного и декоративного слоя в системе база/лак, перекрытия уже нанесённых органоразбавляемых или водоразбавляемых базовых покрытий без эффекта абсорбции. Благодаря высокому содержанию твердого вещества и низкому содержанию летучих растворителей может наноситься в один слой.

Технические характеристики

Срок хранения: 24 месяца

Содержание сухого остатка: 55,2% от веса









Теоретическая укрываемость: 10,1 кв.м/л

49,0% от объёма

Цвет: прозрачный

Подготовка поверхности

Окраска лаком по лаку требует предварительной шлифовки градацией P 1500

	Пропорции смешивания	HAS-5161 ANTI-SCRATCH HAS-5154	2 (по объёму) 1 (по объёму)
	Разбавление	HAS-5178 стандартный Тщательно перемешать перед нанесением	10- 15% при 20°C
	Вязкость готовой смеси	65-75 секунд по DIN 4 при 22°C 16-17 секунд по ISO 4 при 20°C	
	Время жизни	2-3 часа при 20°C	
	Окрасочный пистолет	HVLP; Trans Tech; RP 1.3-1.6 мм	2.0-2,5 bar на входе
	Нанесение	Количество слоёв 1-2 Выдержка между слоями 5-7 мин Рекомендуемая толщина плёнки 40-50 микрон	
	Сушка	Сушка при 20°C: от пыли монтажная прочность полное высыхание Сушка при 60°C:	15-20 мин. 5-6 часов 12-20 часов 20-30 мин.
	Инфракрасная сушка	короткие волны : 10-20 мин. средние волны : 15-25 мин.	
	Дальнейшая обработка	При необходимости, после полного высыхания покрытие может быть отполировано	

Продукция предназначена только для профессионального использования.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.holex.ru или от ваших поставщиков продукта.